

WS FLEX 300

Sigillante idroespansivo



DESCRIZIONE

Sigillante idroespansivo, in pasta tixotropica, preconfezionato in cartuccia estrudibile con normali pistole dosatrici; mantiene inalterate nel tempo le proprie caratteristiche elastiche ed ermetizzanti.

CAMPI D'IMPIEGO

- Realizzazione di sigillature a tenuta ermetica in corrispondenza di connessioni, fori, cavità, fessurazioni, lame di cassero ecc.;
- Esecuzione di guarnizioni nella connessione fra tubazioni e muratura;
- Ausilio di posa per profilati waterstop sia tradizionali che idroespansivi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

peso specifico (kg/dm3)JIS A 5758	1,28
colore	rosso
tempo di estrusione a 7°C	7"
slump a 5°C	0
essicazione al tatto a 30°C	< 10 h
resistenza a rottura dopo indurimento kgF/cm ²	11
allungamento dopo indurimento	680%
durezza JIS A, dopo indurimento	28
espansione stabile in acqua media	100%

CONFEZIONI

cartucce da 300 cc

CONSUMI

variabili con il tipo d'impiego.

MODALITA' D'IMPIEGO

WS FLEX 300 deve essere posto in opera su supporti preventivamente preparati: accurata rimozione degli imbrattamenti, delle parti friabili, incoerenti, pulverulente ecc., nonché in sezioni adeguatamente confinate e ricoperte con almeno 6/8 cm di malta strutturale antiritiro. Per ulteriori informazioni consultare il nostro "Servizio Tecnico".

VOCE DI CAPITOLATO

La realizzazione di sigillature a tenuta ermetica in corrispondenza di connessioni, fori, cavità, fessurazioni, lame di cassero, tubi passanti, ecc., sarà effettuata mediante l'utilizzo del sigillante idroespansivo in pasta tixotropica, estrudibile in cartuccia, WS FLEX 300 distribuito da PENETRON ITALIA srl, applicato secondo le indicazioni della scheda tecnica. Il consumo sarà variabile con il tipo di impiego.